



TIKKURILA

Техническая спецификация 24.03.2025

TIKKURILA

TIKKURILA BETOLUX FLOOR

БЕТОЛЮКС ФЛОР / АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛА



Тип

Износостойкая глянцевая краска для бетонных и деревянных полов и лестниц внутри сухих и влажных помещений

Область применения

Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов внутренних помещений, включая бетонные полы во влажных помещениях. Применима также для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками или лаками.

Объекты применения

Применяется для подвергающихся легкому механическому и химическому воздействию бетонных и деревянных полов, а также лестниц в жилых, торговых и складских помещениях, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции



TIKKURILA

Техническая спецификация 24.03.2025

TIKKURILA BETOLUX FLOOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	A, C
Колеровка/цвет	Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 3 минуты для фасовок 0,9л и 2,7л, 5 минут для фасовки 9л. База А может использоваться в готовом виде без колеровки, база С - только в колерованном виде! При окрашивании в цвета с низкой укрывистостью на базе С рекомендуется предварительно нанести слой базы А, заколерованной в похожий оттенок. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Глянцевый
Расход	9–11 м ² /л – по дереву; 7–9 м ² /л – по бетону.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Lakkabensiini White Spirit 1050 (Лаккабензини Уайт Спирит 1050).
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 12 часов. От пыли - 4 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. Поверхность готова к эксплуатации не менее чем через 1 неделю. Окончательную твердость и стойкость к эксплуатации покрытие достигает через 4 недели.
Плотность (кг/л)	База А: 1,13-1,16 База С: 1,00-1,05
Сухой остаток по массе (%)	50-75%
Стойкость к мытью	Выдерживает мытье с использованием дезинфицирующих средств (5% хлорамина).



TIKKURILA

Техническая спецификация 24.03.2025

**Химическая
стойкость**

Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

Термостойкость

40°C, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 40°C.

**Предельная
величина ЛОС**

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/i) 500 г/л (2010).
Betolux Floor содержит VOC (ЛОС) макс. 500 г/л.

**Хранение и
транспортировка**

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Выдерживает транспортировку и хранение при температуре от 40°C до -40°C. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 5 лет. Продукт следует использовать в течение 3 месяцев после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.



TIKKURILA

Техническая спецификация 24.03.2025

TIKKURILA BETOLUX FLOOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанна не менее 4 недель перед покрытием. Относительная влажность бетонной поверхности должна быть менее 97%. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть не ниже 5°C, относительная влажность воздуха – не выше 80%.
Предварительная подготовка поверхности	<p>Неокрашенные поверхности:</p> <p>Бетонные полы: Удалить слой цементного клея шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.</p> <p>Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла.</p>
	<p>Ранее окрашенные поверхности:</p> <p>Вымыть поверхность слабощелочным моющим средством, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.</p>
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя на дерево разбавить краску уайт-спиритом на 20%, а при нанесении на бетон - на 25%. Покрывную окраску можно производить через 24 часа неразбавленной или разбавленной не более чем на 5% краской.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты обработать растворителем Lakkabensiini White Spirit 1050 (Лаккабензини Уайт Спирит 1050).
Эксплуатация поверхности	В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости через 4 недели после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (pH 6–8) тканью.
Окружающая среда и безопасность	Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от огня. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.