



TIKKURILA  
**EMPIRE**  
ЭМПИРЕ

**ТИП**

Тиксотропная алкидная краска.

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Tikkurila Empire хорошо выравнивается по поверхности и легко наносится кистью.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски мебели, дверей, радиаторов, оконных переплетов внутри здания, садовой мебели и т.д.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 18.08.2022

# EMPIRE

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>База</b>	A BASE, C BASE
<b>Цвет</b>	Белый (База А) и Бесцветный (База С). Колеруется по каталогу Tikkurila «Симфония». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. База А также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде! Колерованная краска обмену не подлежит.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Расход</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Фасовка</b>	A BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л C BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л и 9 л.
<b>Разбавитель</b>	White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 и растворитель для распыления Ruiskuohenne 1032.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,2 кг/л белая краска.
<b>Химическая стойкость</b>	Устойчива к скпицидару, уайт-спириту и денатурату. Не выдерживает сильных растворителей, например, нитрорастворителей. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая при применении обычных моющих средств.
<b>Термостойкость</b>	90°C, светлые цвета в некоторой мере желтеют под длительным воздействием тепла.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	50



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 18.08.2022

## EMPIRE

### Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.



# EMPIRE

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли. Загрунтовать грунтовкой Tikkurila Otex. Металлические, оцинкованные и алюминиевые поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Tikkurila Rostex Super.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой Tikkurila Otex.

### Окраска

Tikkurila Empire обычно не перемешивают перед применением. Однако, если краска требует перемешивания (например, при разбавлении), дать постоять перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - растворителем Tikkurila Ruiskuohenne 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050.

### Эксплуатация поверхности

При необходимости не ранее чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью мягкой влажной ткани или щетки. Особенно загрязненные поверхности вымыть слабым щелочным раствором (pH 8-10). Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность промыть водой и оставить высохнуть.

Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.

### Ремонтная окраска

Ранее окрашенную краской Tikkurila Empire поверхность рекомендуется окрашивать этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».