



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.04.2024

TIKKURILA

JOKER

ДЖОКЕР



#### ТИП


Стойкая к мытью экологичная матовая интерьерная краска, создающая шелковистую поверхность. Не содержит органических растворителей.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиных, спальнях, детских комнатах, передних, на кухнях и других).

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых поверхностей и древесноволокнистых плит внутри помещений. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Не подходит для окраски дверей и мебели.





TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.04.2024

# JOKER

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>База</b>	A BASE, C BASE
<b>Цвет</b>	Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов Tikkurila «Симфония» и «Почувствуй цвет». База А может также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Расход</b>	Теоретический расход - 8-12 м <sup>2</sup> /л. Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
<b>Фасовка</b>	A BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л C BASE: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л 0,225л, 0,9л, 2,7л, 9л, 18л (только База А)
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"- 0,021". При необходимости, разбавлять краску до 10% по объему.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
<b>Химическая стойкость</b>	Устойчива к чистке мягкими моющими средствами.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает легкую влажную уборку. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
<b>Термостойкость</b>	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
<b>Светостойкость</b>	2,1% по ГОСТ 21903-76, метод 2



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.04.2024

## JOKER

**Сухой остаток по объему 40 (%)**

**Предельная величина ЛОС** Cat (A/a) 30 г/л (2010)  
Joker содержит ЛОС менее 2 г/л.

**Хранение и транспортировка** Защищать от мороза. Предохранять от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  
VAK/ADR-



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.04.2024

# JOKER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха должна быть не ниже 10°C и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu в соответствии с инструкцией по применению и дать просохнуть. Гладкую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, перед окраской загрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer.

### Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

### Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

### Эксплуатация поверхности

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности. Покрытие достигает своей окончательной прочности и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой тканью.

Через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо вымыть чистой водой. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.

### Ремонтная окраска

Окрашенные краской Tikkurila Joker поверхности можно перекрасить однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт «Предварительная подготовка».