



TIKKURILA

SIRO HIMMEÄ

СИРО ХИМЕА

ТИП

Водоразбавляемая потолочная краска без бликов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри помещений. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски потолков в сухих внутренних помещениях.



SIRO HIMMEÄ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	AP BASE
Цвет	Колеруется в пастельные оттенки по каталогу цветов «Tikkurila Symphony». База А может также использоваться в качестве белой краски.
Блеск	Глубокоматовый.
Расход	5–7 м²/л - по неровной впитывающей поверхности; 9–11 м²/л - по ровной невпитывающей поверхности.
Фасовка	0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком, распылителем. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017»–0,021». Допускается разбавить до 10% по объему.
Время высыхания	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую влажную уборку.
Стойкость к мокрому истиранию	2 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	+85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	35
Предельная величина ЛОС	(cat A/a) 30 г/л (2010) «Siro Himmea» содержит ЛОС макс. 30 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

SIRO HIMMEÄ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпатлевать поверхность подходящей шпатлевкой серии «Presto». Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой «Luja». При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором «Maalipesu», затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии «Presto», высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой «Luja». При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости, разбавить водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности.

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки.

Остатки раствора смыть водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской для интерьера «Siro Himmeä», можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой идентичной краской Tikkurila. См. пункт «Предварительная подготовка».