



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.09.2022



TIKKURILA

## SUPI LAUDESUOJA

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ

### ТИП

Парафиновое масло.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей во влажных помещениях. Защищает поверхность от воздействия влаги и грязи.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.09.2022

## SUPI LAUDESUOJA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
<b>Блеск</b>	Не определяется.
<b>Расход</b>	8-15 м <sup>2</sup> /л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.
<b>Фасовка</b>	0,25 л, 1 л 0,25 л и 1 л.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, чистой тканью или апликатором Tikkurila.
<b>Время высыхания</b>	Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.
<b>Плотность (кг/л)</b>	0,8 кг/л.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	100
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.09.2022

# SUPI LAUDESUOJA

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже + 5 °C и относительная влажность – не выше 80 %.

### Предварительная подготовка

Новая, необработанная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее обработанная или старая, загрязненная поверхность:

Очистить моющим средством Tikkurila «Supi Saunapesu» в соответствии с инструкцией по применению, тщательно промыть водой и дать высохнуть. При необходимости отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

### Окраска

Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей Tikkurila «Pensellipesu».

### Эксплуатация поверхности

Избегать применения моющих средств и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности, так как покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение примерно одного месяца после окраски. Очищать поверхность средством Tikkurila «Supi Saunapesu» (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Сильно загрязненные поверхности можно очищать неразбавленным Tikkurila «Supi Saunapesu».

Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав Tikkurila «Supi Saunapesu» (в соотношении 1:1). Дать воздействовать 15 минут и промыть чистой водой. При необходимости, обработать заново составом Tikkurila «Supi Laudesuoja».