

TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI EXPERT BASE

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Тип	Высокоэффективная биозащитная грунтовка для древесины.
Область применения	Предназначена для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей окраске антисептиками, красками или эмалями. Защищает древесину от биопоражений (синевы и плесени). Позволяет обрабатывать влажную древесину (с влажностью до 40%), обладает высокой проникающей способностью. Не применяется для обработки уже зараженной древесины. Не является самостоятельным покрытием, не защищает от воздействия солнечного света. После высыхания грунтовки нанести финишное покрытие, что обеспечит высокую степень защиты.
Объекты применения	Брёвна, вагонка, брус, строганные и пиленые доски, балки, перила, откосы, двери, оконные рамы.



TIKKURILA VALTTI EXPERT BASE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Бесцветный.
Блеск	Не применимо
Расход	9–11 м ² /л по строганой поверхности; 5–9 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, тампоном или окунанием.
Время высыхания	1 час. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Финишную окраску производить не ранее чем через 12 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Плотность (кг/л)	Около 1,02 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	Около 11%.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года.

TIKKURILA VALTTI EXPERT BASE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины должна быть не выше 40%. Температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть не ниже 5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10–20°C.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть средством для удаления плесени, соблюдая инструкцию по применению.
Нанесение	Поверхность обработать грунтовкой Tikkurila Valtti Expert Base по возможности на наиболее ранней стадии строительства. Перед применением грунт перемешать. Наносить на сухую поверхность кистью, тампоном или окунанием. Строганные и слабовпитывающие поверхности грунтовать в 1 слой, пиленные и сильновпитывающие - в 1-2 слоя. Торцы пропитать до насыщения. Финишную окраску произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 12 часов после грунтования.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой с мылом. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.
Окружающая среда и безопасность	Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.