

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА СУПЕРБЕЛАЯ

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Тип	Краска для высококачественной окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений. Образует глубокоматовое покрытие, скрывающее мелкие неровности поверхности.
Область применения	Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП.
Объекты применения	Применяется для окраски потолков в спальнях, детских, гостиных и других сухих помещений в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	Белый
Колеровка/цвет	Может колероваться колер красками ТЕКС не более 10% от объема.
Блеск	Глубокоматовый
Расход	10–12 м²/л по непитывающей поверхности; 9–11 м²/л по впитывающей поверхности. Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения, а также от укрывистости выбранного цвета и может отличаться от заявленных показателей. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность непитывающая. Если вода сразу впитывается, то при расчете количества краски необходимо учитывать максимальный расход, для снижения расхода краски необходимо предварительно прогрунтовать поверхность.
Фасовки	0,9л, 1,8л, 4,5л, 9л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 40 минут. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность (кг/л)	1,54 - 1,57 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	56-61%
Стойкость к мытью	Очистка поверхности сухой мягкой щеткой или губкой.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение краски. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года (24 месяца). После вскрытия использовать в течение одного месяца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении

Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка поверхности

Неокрашенные поверхности:
поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо грунтовать Грунтовкой 2-в-1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ глубокого проникновения ТЕКС или Грунтовкой ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ с индикатором ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Использовать грунтовки ТЕКС необходимо в соответствии с их технической спецификацией.

Ранее окрашенные поверхности:
с ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать Шпатлевкой выравнивающей ФИНИШНОЙ для сухих помещений ТЕКС или Шпатлевкой ЛАТЕКСНОЙ для сухих помещений ТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать Грунтовкой 2-в-1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ глубокого проникновения ТЕКС или Грунтовкой ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ с индикатором ТЕКС.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более чем до 5% по объему при нанесении кистью и валиком. Наносить в 2 слоя.

При нанесении безвоздушным распылением рекомендуемые параметры:

- Тип форсунки: HEA
- * Сопло: 515.
- Давление: 120 бар
- Разбавление: возможно до 10% по объему.

Точные параметры определяются тестированием на объекте.

* В случае изменения номера форсунки требуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше.

При нанесении БВР дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты промыть водой.

Эксплуатация поверхности

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 4 недели. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период, выполните это без лишних усилий. Через 4 недели после окраски

допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. После чистки поверхности, в зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска. Шероховатости поверхности могут сглаживаться от истирающего воздействия, из-за чего поверхность может начать лосниться в отдельных местах.

**Окружающая среда
и безопасность**

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.